



ÜRÜN TEST RAPORU

TOZ BOYA
ARAŞTIRMA
LABORATUVARI

MÜŞTERİ ADI : TEKPAN
TARİH : 21/03/2007

İŞ İSTEK NO : 702103

TEKPAN'dan ELB684 ile boyanmış panele 500 saat tuzlu sis testi uygulanmıştır. Test sonucu aşağıda belirtilmiştir.

LAB_702103 : ELB684 boyalı panel

Tuzlu sis testi sonuçları :

Tuzlu sis testi B-117 nolu ASTM standardına göre uygulanmıştır. Test 28.02.2007 tarihinde başlayıp 21.03.2007 tarihinde bitmiştir. Panelin durumu her gün kontrol edilmiştir ve belirtilen süre tamamlandığında cihazdan çıkarılmıştır.

	LAB_702103 500 Saat
Film kalınlığı, μ	90-100
Blister (kabarcık) ASTM D-714	Çizgide : YOK Panel : YOK
Pas akması	Kenarlarda az pas akıntısı, çizgide ~1 mm pas var
Açılma, mm	YOK
Pas puanı*	85

* : Akzo Nobel pas puanı değerlendirmesine göre 100 en iyi

Sonuç: Parçanın Tuzlu sis dayanımı YETERLİ bulunmuştur.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim

Deniz Şenocak
Araştırma Lab. Müh.
AKZO NOBEL BOYA A.Ş.

RESICOAT®

Interpon®
Toz Boyalar